



## Onip CT 12A

### BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

### AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tránh xa tầm tay trẻ em. Mang găng tay, khẩu trang và kính mắt bảo hộ khi sơn, nếu bị dính sơn vào mắt nên rửa nhiều với nước sạch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Nếu nuốt phải sơn, tới ngay bác sỹ và mang theo bao bì, nhãn. Đảm bảo thông thoáng khi thi công sơn và chờ khô. Không tái sử dụng thùng sơn để đựng thực phẩm, đồ uống. Không thải sơn ra môi trường, không đổ sơn xuống cống rãnh và nguồn nước. Khi bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát. Nâng vác cẩn thận.

### ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Những thông tin trên được cung cấp dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong các điều kiện thực tế khác nhau có thể sẽ có sự sai lệch.

Tuy nhiên, đây là loại sơn có tính đàn hồi do đó có thể kèm theo tính chất bám bụi, màng có thể bị trầy xước khi có va chạm mạnh.

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

**CT12A là loại sơn chống thấm một thành phần hệ nước chế tạo từ nhựa Acrylic Styren với những ưu điểm sau:**

- Chống thấm nước và nước mưa
- Màng sơn đàn hồi, che vết nứt nhỏ
- Thấm sâu và bám dính tốt trên bê tông.
- Không chứa chì, thủy ngân

## ỨNG DỤNG

Thích hợp cho chống thấm tường ngoài đứng, mái xi măng, mái ngói, amiang, máng xối...

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Thành phần</b>	Nhựa Acrylic Styren và bột khoáng: 73 – 78% Phụ gia: 4 – 6% Nước: 18 – 21 %
<b>Màu sắc</b>	Xám
<b>Bề mặt</b>	Bóng nhẹ
<b>Tỷ trọng</b>	1.25 g/ml ± 0.1
<b>Hàm lượng rắn</b>	52 ± 2% khối lượng
<b>Độ phủ lý thuyết</b>	7 – 7.5m <sup>2</sup> /kg/lớp
<b>Thời gian khô</b>	
<b>Khô bề mặt</b>	45-60 phút
<b>Khô cứng</b>	3 giờ
<b>Hàm lượng VOC Humid</b>	≤ 30 g/lít

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

<b>Dụng cụ thi công</b>	Cọ hoặc con lăn
<b>Pha loãng</b>	10% với nước sạch cho lớp 1, lớp 2 không cần pha loãng
<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	Làm sạch bề mặt khỏi bụi bẩn, dầu mỡ hay tạp chất gây ảnh hưởng khác. Xử lý các vết nứt lớn trước khi sơn (> 1 mm) Đảm bảo tường khô ráo, độ ẩm bề mặt ≤ 16% hoặc tường mới để khô 21 – 28 ngày trước khi sơn
<b>Thời gian cách lớp</b>	3 giờ
<b>Số lớp</b>	2 lớp (có thể 3 lớp nếu thấy cần thiết)
<b>Lưu ý khi thi công</b>	Nếu dùng cọ thì quét 2 lớp kế nhau theo hướng chéo nhau cho phủ đều bề mặt. Không sơn khi nhiệt độ bề mặt và không khí nhỏ hơn 10°C, khuấy đều trước khi sử dụng, sau khi mở nắp nên sử dụng hết, làm sạch bằng nước. Phải bảo vệ bề mặt tránh mưa và tiếp xúc với nước tới khi màng sơn khô hẳn.

